

**Заключение от 24.06.2009г.
по испытанию порошка минерального из осадочных горных пород
для производства шпатлевочных смесей.**

Дата поступления: 24.06.2009г.

Дата испытания: 24.06.2009г.


Просев муки известняковой проводился согласно ТУ 5745-001-34607185-2007 «Смеси сухие шпатлевочные / затирочные. Технические условия.»

Результаты испытания:

Наименование показателей	Зерновой состав. Частные остатки на сите № 0,315, в % по массе	ТУ 5745-001-34607185-2007
Мешок № 1 <i>исх. прод.</i>	6,42	на сите № 0,315-0,0
Мешок №2	0,485	
Мешок №3	0,267	

ВЫВОД: Данная мука известняковая не подходит для производства смесей сухих шпатлевочных по просеву и остаткам на сите № 0,315.

Зав. лабораторией



Клевцова А.У.